

Sortenbeschreibung Eichenrundholz

a) Sortierung nach Verwendungszweck

Eichenstarkholz

Längen: 7 – 15 m ohne weitere Längenvorgabe.
+ Zugabe 10 bzw. 20 cm.

Stärke: Ab Stärkeklasse 4 aufwärts, Zopf jedoch mindestens 40 cm
- Stämme mit großen Durchmesser und langem Stammschaft werden bevorzugt.

Qualität: Frisches, gesundes Holz in der Güteklasse AB.
- Zwiesel, gesplittertes Holz, Brandschäden, Schleimfluss, holzerstörende Insekten, Braunfäule/Weißfäule, Nägel, Splitter, Mondring und Ringschäle sind nicht erlaubt bzw. müssen im Aufmaß vergütet sein.

Wasserreiser: geringfügig erlaubt

Krümmung: 2 cm per Meter erlaubt.

Drehwuchs: nicht erlaubt

Spannung: nicht erlaubt

Äste: vereinzelt auftretend erlaubt,
- Fauläste sind nicht erlaubt.

Lagerung: Erfolgt an ganzjährig mit LKW befahrbaren Wegen.
Mindestmenge: 20 fm

Eichendielenholz

Längen: 2,30 m, 2,60 m, 4,60 m, 4,90 m, 5,20 m, 6,90m, 7,20 m, 7,50m,
7,80 m und aufwärts ohne Längenvorgabe.
+ Zugabe 10 bzw. 20 cm.

Stärke: Ab Stärkeklasse 4 aufwärts, Zopf jedoch mindestens 40 cm
- max. 10 % der Klasse 3b mitgehend, Zopf jedoch mindestens 35 cm.

Qualität: Frisches, gesundes Holz in der Güteklasse B/C.
- Zwiesel, gesplittertes Holz, Brandschäden, Schleimfluss
holzerstörende Insekten, Braunfäule/Weißfäule, Nägel,
Splitter, sind nicht erlaubt bzw. müssen im Aufmaß vergütet sein.

Wasserreiser: erlaubt

Krümmung: 2 cm per Meter erlaubt.

Drehwuchs: 4 cm per Meter erlaubt

Spannung: nicht erlaubt

Äste: bis max. 10 cm Durchmesser, max. 1 Ast per Meter,
- Fauläste sind nicht erlaubt.

Lagerung: Erfolgt an ganzjährig mit LKW befahrbaren Wegen.
- Mindestmenge: 20 fm

Eichenschwellenholz

Längen: 4 – 15 m ohne weitere Längenvorgabe.

Stärke: Ab Stärkeklasse 3a aufwärts, Zopf jedoch mindestens 30 cm

Qualität: Frisches, gesundes Holz in der Güteklasse C.
- gesplittertes Holz, Brandschäden, holzzerstörende Insekten, Weißfäule/Braunfäule, Nägel, Splitter, Mondring und Ringschäle sind nicht erlaubt bzw. müssen im Aufmaß vergütet sein.

Wasserreiser: erlaubt

Äste: gesunde Äste erlaubt,
- Fauläste vereinzelt auftretend erlaubt.

Lagerung: Erfolgt an ganzjährig mit LKW befahrbaren Wegen.
- Mindestmenge: 20 fm

Eichenpfahlholz

Längen: 7 – 15 m ohne weitere Längenvorgabe.
+ Zugabe 10 bzw. 20 cm.

Stärke: Ab Stärkeklasse 1b aufwärts, Zopf jedoch mindestens 15 cm
- Hölzer aus Durchforstungen sind gut geeignet..

Qualität: Frisches, gesundes Holz in der Güteklasse C.
- gesplittertes Holz, holzerstörende Insekten, Braunfäule/Weißfäule, sind nicht erlaubt bzw. müssen im Aufmaß vergütet sein.

Wasserreiser: erlaubt

Krümmung: erlaubt.

Drehwuchs: erlaubt

Spannung: erlaubt

Äste: bis max. 12 cm erlaubt,

Lagerung: Erfolgt an ganzjährig mit LKW befahrbaren Wegen.
- Mindestmenge: 20 fm